

SOLDERING & DESOLDERING

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Weight	沸點
8085	Flux Pen#951	Kester	Kester-低殘留免洗助焊筆	90g	79
8104	Flux#951E	Kester	Kester-951-E低固態含量免洗助焊劑	4公升桶	79
22580	WS600	COOKSON	BGAFlux	150 GRAMS	
3229	YC-625B		助焊劑	250g	
5936	YC625A250ML		免洗助焊劑	250g	
3230	YC-625C		稀釋劑	250g	


焊錫筆 SolderPan



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Description	Capacity(gm)	Sn/Pb
5659	0.8mm 錫筆	0.8mm 錫筆	15-20gm	60/40

焊油 RosinPasteFlux



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
4005	1453		焊油
2480	BS-10	Goot	Solder Flux
6168	BS-15	Goot	Solder Flux

水洗錫絲 Water CleanSolderWire



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo	ProductNo.	Description	熔點	重量捲	線徑	合金比例
22082	0.8mm /63%/1kg	水洗錫絲	83	1kg	0.8mm	63/67

無鉛錫絲 LeadFreeSolderWire



特點:
具有適度活性化使任何形態的銲接均可適應。
不腐蝕不起臭味不飛濺。
殘留松香完全透明錫點光澤。
銲接性能最佳。
迅速完成銲接作業省時省力。

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	熔點	重量捲	線徑	合金比例
28111	0.6mm /Sin96.5Ag3.5/0.5Kg		無鉛銀錫絲	227	0.5kg/R	0.6mm	Sin96.5/Ag3.5
22303	0.8mm /Sin96.5Ag3.5/0.5kg		無鉛銀錫絲	227	0.5kg/R	0.8mm	Sin96.5/Ag3.5
27391	0.8mm /Sin96.5Ag3.5/1Kg		無鉛銀錫絲	227	1kg/R	0.8mm	Sin96.5/Ag3.5
15087	0.8mm /Sin96Ag4/0.5kg		無鉛銀錫絲	227	0.5kg/R	0.8mm	Sin96/Ag4
28367	1.0mm /Sin99.3/Cu0.7/1Kg		無鉛錫絲		1kg/R	1.0mm	99.3%錫/0.7%銅
21364	97SC-C502-0.61mm-0.5kg		Multicore-97SCC502無鉛錫絲	217°C	0.5kg	0.61mm	錫96.5%,銀3%,銅0.5%的合金配比
21365	97SC-C502-0.81mm-0.5kg		Multicore-97SCC502無鉛錫絲	217°C	0.5kg	0.81mm	錫96.5%,銀3%,銅0.5%的合金配比
22861	FW965D0605	COOKSON	無鉛銀錫絲	219	1磅	0.6mm	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5
22870	FW965D0851	COOKSON	無鉛銀錫絲	219	1/KG	0.8mm	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5

實心焊錫絲 SoliderSolderWire



實心錫絲係經細心調合金製成因其成份及正確規格影響電子器產品之品質及持久性關係極大。
種類 Classificatin
依鉛含量分類：自5%~70%Sn(錫成分)均可承製。
依線徑分類：0.5mm~3mm(或.02"~.114")都能製成。
此外並可依需要情形調適當份量之純銀而成為含錫絲
每卷重量：可分為0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo	ProductNo.	Description	熔點	重量捲	線徑	合金比例
15878	1.0mm /63%/實心/1kg	實心焊錫絲	183	1kg/R	1.0mm	63/37
15879	1.2mm /63%/實心/1kg	完全不含助錫劑	183	1kg/R	1.2mm	63/37

