

φ 7mm 無阻燃型透明熱收縮套管

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- **分類** 薄壁熱收縮管
- **應用** 無阻燃性柔軟材質熱縮套管,表面光澤,顏色鮮豔,良好的透光性,低溫快速收縮,泛用型包覆熱縮材料。
- **特性** 收縮率: 2:1
低收縮溫度
透明度佳,柔軟
良好的物理、化學和電子性能
符合RoHS
- **操作溫度範圍** 操作溫度: -55°C~105°C
最低收縮溫度: 60°C
最低完全收縮溫度: 100°C
- **顏色** ©
clear, 其它顏色依需求提供
指定尺寸、裁切可依客戶需求特別要求另行提供



產品規格

Part Number 產品型號	Nominal Size(mm) 尺寸(毫米)	As supplied 收縮前 (mm)		After recovered 收縮後 (mm)		Standard Length(Meter) 標準長度(米)
		I.D.內徑	W.T. 壁厚	I.D.(max) 內徑	W.T.壁厚	
G1-0010	1.0	1.5±0.3	0.20±0.05	0.6	0.33±0.05	200
G1-0015	1.5	2.0±0.3	0.20±0.05	0.75	0.36±0.05	200
G1-0020	2.0	2.5±0.3	0.20±0.05	1.0	0.44±0.05	200
G1-0025	2.5	3.0±0.3	0.25±0.05	1.25	0.44±0.05	200
G1-0030	3.0	3.5±0.3	0.25±0.05	1.5	0.44±0.05	200
G1-0035	3.5	4.0±0.3	0.25±0.05	1.75	0.44±0.05	200
G1-0040	4.0	4.5±0.3	0.25±0.05	2.0	0.44±0.05	200
G1-0045	4.5	5.0±0.3	0.25±0.05	2.25	0.44±0.08	100
G1-0050	5.0	5.5±0.3	0.25±0.05	2.5	0.56±0.08	100
G1-0060	6.0	6.5±0.3	0.28±0.05	3.0	0.56±0.08	100
G1-0070	7.0	7.6±0.3	0.30±0.06	3.5	0.56±0.08	100
G1-0080	8.0	8.6±0.3	0.30±0.06	4.0	0.56±0.08	100
G1-0090	9.0	9.6±0.3	0.30±0.06	4.5	0.56±0.08	100
G1-0100	10.0	10.7±0.4	0.30±0.06	5.0	0.56±0.08	100
G1-0110	11.0	11.7±0.4	0.30±0.06	5.5	0.56±0.08	100
G1-0120	12.0	12.7±0.4	0.30±0.06	6.0	0.56±0.08	100
G1-0130	13.0	13.7±0.4	0.35±0.07	6.5	0.69±0.08	100
G1-0140	14.0	14.7±0.4	0.35±0.07	7.0	0.69±0.08	100
G1-0150	15.0	15.7±0.5	0.35±0.07	7.5	0.69±0.08	100
G1-0160	16.0	16.7±0.5	0.35±0.07	8.0	0.69±0.08	100
G1-0170	17.0	17.7±0.5	0.35±0.07	8.5	0.70±0.08	100
G1-0180	18.0	19.0±0.5	0.40±0.10	9.0	0.77±0.15	100
G1-0200	20.0	21.0±0.5	0.40±0.10	10.0	0.77±0.15	100
G1-0220	22.0	23.0±0.5	0.40±0.10	11.0	0.77±0.15	100
G1-0250	25.0	26.0±1.0	0.45±0.10	12.5	0.87±0.15	50
G1-0280	28.0	29.0±1.0	0.45±0.10	14.0	0.87±0.15	50
G1-0300	30.0	31.5±1.0	0.45±0.10	15.0	0.87±0.15	50
G1-0350	35.0	36.5±1.0	0.50±0.10	17.5	0.97±0.15	50
G1-0400	40.0	41.5±1.0	0.50±0.10	20.0	0.97±0.15	50
G1-0500	50.0	51.5±1.0	0.55±0.10	25.0	0.97±0.15	25
G1-0600	60.0	61.5±1.0	0.55±0.10	30.0	0.97±0.15	25

技術性能

特性	標準	測試方法	結果
集中性	70%min.	ASTM D 2671	≧70%
擴張強度	10.4MPa min.	ASTM D 638	≧14.0MPa
延伸度	200% min.	ASTM D 638	≧400%
絕緣耐壓	2500V,60sec, No breakdown	UL224	Pass

勝特力材料 86-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)