

产品规格书

STYLE 型号	OK 线 (1423)				
ITEM 规格	36AWG				
CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR 导体截面积	$\geq 0.01327\text{mm}^2$				
导体 CONDUCTOR	单线直径	硬态 mm	0.13±0.005	千分尺	
	导体截面积	mm ²	$\geq 0.01327\text{mm}^2$	计算公式	
	镀银厚度	普银 (um)	$\leq 0.3(\text{um})$	银层厚度仪	
	延伸率(%)		≥ 1	拉力机	
	直流电阻率(20°CΩ/m)		≤ 0.01796	导体电阻仪	
	米阻 (MΩ)		≤ 0.752	电阻测试仪	
	抗拉强度 (Mpa)		≥ 350	拉力机	
绝缘 INSULATION	材料		(聚偏氟乙烯) PVDF		
	平均绝缘厚度	mm	0.060	显微镜	
	单边最小绝缘厚度 (不能低于 85%)	mm	0.050-0.070	显微镜	
	绝缘层与导体附着力 (N)		1.0N-4.0N	附着力测试仪	
	颜色		自定	目视	
	外径	mm	0.25±0.02	量表	
	耐温	\geq	105°C	热烘箱	
线材测试 WIRE TEST	耐压测试	kv/min	0.5	耐压测试仪	
	火花测试电压	kv	1.2	火花机	
	绝缘电阻 (mΩ/km min 20°C*2h)		150	电压测试仪	
	燃烧测试		阻燃	燃烧试验机	
ENVIRONMENTAL PROTECTION QUEST	测试项目	限值	单位	MDL	测试方法
	Pb	<50ppm	Mg/ky	2	EPA3050B

测试方法和设备

环保要求 ROHS 有害 物质含量	Cd	<5ppm	Mg/ky	2	EN1122
-------------------------	----	-------	-------	---	--------

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>