

规格书

SP

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

ION

品名 Description	镀银 OK 线
型号 Model No	24AWG
料号 Oart No	1423#24
规格 Dimension	导体 1/0.50mm OD0.75mm
材质 Maetrial	镀银铜+PVDF(聚偏氟乙炔)

产品规格书

STYLE 型号	OK 线(1423)				
ITEM 规格	24AWG				
CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR 导体截面积	≥0.19635mm ²				
导体 CONDUCTOR	单线直径	mm	0.50±0.008	测试方法和设备 千分尺	
	导体截面积	mm ²	≥0.19635mm ²	计算公式	
	镀银厚度	(um)	0.5(um)	银层厚度仪	
	延伸率(%)	≥15	31.2	拉力机	
	直流电阻率(20℃Ω/m)		0.01012	导体电阻仪	
	米阻 (mΩ)		≦0.0932	电阻测试仪	
绝缘 INSULATION	材料		PVDF		
	平均绝缘厚度	mm	0.125	显微镜	
	单边最小绝缘厚度 (不能低于 85%)	mm	0.11-0.135	显微镜	
	绝缘层与导体附着力 (N)		3.0N-7N	附着力测试仪	
	颜色		自定	目视	
	外径	mm	0.75±0.03	量表	
	耐温	≥	125℃	热烘箱	
线材测试 WIRE TEST	耐压测试	kv/min	0.5	耐压测试仪	
	火花测试电压	kv	2.0	火花机	
	绝缘电阻 (mΩ/km min 20℃*2h)		200	电压测试仪	
	燃烧测试		阻燃	燃烧试验机	
ENVIRONMENTAL PROTECTION QUEST 环保要求 ROHS 有害物质含量	测试项目	限值	单位	MDL	测试方法
	Pb	<50ppm	Mg/ky	2	EPA3050B
	Cd	<5ppm	Mg/ky	2	EN1122
	Hg	ND	Mg/ky	2	EPA3052
	cr	ND	—————	—————	EPA3060A7196A