

特殊用途錫綫 SD-30/ SD-40 系列



General Use Solder **SD-30/40 series**

根據用途選擇

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特殊用途錫綫

含銀錫綫 SD-41, SE-2AG08

在對鍍銀器具進行焊錫時,隨著時間的推移,產生滲透現象,造成焊接部分強度顯著下降。含銀錫綫可克服銀滲透現象,提高焊接可靠性。

共晶焊錫 SD-45, SE-26308

共晶焊錫在 Sn-Pb 系列中,是熔解溫度最低的焊錫,粘性也很小,最適于通孔印刷電路板焊錫,另外,還推薦用于耐熱溫度較低的印刷電路板。

含銅錫綫 SD-42, SE-2CU08

對極細銅綫進行焊錫時,由于錫對銅綫的侵蝕,有可能造成斷綫。含銅錫綫將銅熔解于錫綫中,極大降低銅侵蝕現象,提高焊錫可靠性。

無鉛焊錫 SD-47, SD-48, SD-K20

舊型錫綫中所含鉛成分,廢棄後受到酸雨影響,污染環境。為此開發了不含鉛的錫綫(無鉛焊錫綫)。

特殊用途錫綫

*SD-31~36 松香芯。SD-37、38

不含松香芯。

SD-38 適用於不銹鋼,請使用助

熔劑。SD-37 用于金屬板,請使用

助熔劑。


SD-31



型號	品 名	熔點	綫直徑	錫	長度
SD-31	家庭電器用錫綫	183-215°C	φ1.6mm	50%	約 2.7m
SD-32	音響、電器用錫綫	183-190°C	φ1.2mm	60%	約 3.5m
SD-33	IC、LSI 電路板	183-190°C	φ1.0mm	60%	約 4.2m
SD-34	精密極細錫綫	183-190°C	φ0.8mm	60%	約 4.7m
SD-35	模型工作用錫綫	183-215°C	φ1.2mm	50%	約 3.5m
SD-36	電子裝配用錫綫	183-190°C	φ1.0mm	60%	約 4.2m
SD-37	金屬加工用錫綫	183-227°C	φ1.6mm	45%	約 2.7m
SD-38	不銹鋼用錫綫	183-184°C	φ1.6mm	63%	約 2.7m

松香芯(RMA 型)

SD-40-08



型號	品 名	熔點	綫直徑	錫	長度
SD-40-06	RMA 無洗淨錫綫	183-190℃	φ0.6mm	60%	約 5.7m
SD-40-08	RMA 無洗淨錫綫		φ0.8mm		約 5m
SD-40-10	RMA 無洗淨錫綫		φ1.0mm		約 4.3m

松香芯(活性化松香)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SD-41



型號	品 名	熔點	綫直徑	錫	長度
SD-41	含銀錫綫	178-211℃	φ0.8mm	60%	約 5m
SD-42	含銀錫綫	182-257℃	φ0.8mm	60%	約 5m
SD-45	共晶錫綫	183-184℃	φ0.8mm	63%	約 5m

不銹鋼用錫膏

●含助焊劑。●除不銹鋼、銅、鎳、銀
 等的焊錫時,亦可使用。

●也可用于氣焊錫。●膏狀錫,易于細
 部、彎曲部焊錫加工。

注) 焊錫後,用水或熱水刷子清洗被焊接
 部分。不適用於印刷電路板、電器、電
 子元件。

SD-46



型號	品 名	熔點	錫	重量
SD-46	不銹鋼用錫膏	183-184℃	63%	約 10g

無鉛焊錫 松香芯(活性化松香)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SD-48



型號	品 名	特點	熔點	綫直徑	成 分	長度
SD-48	無鉛焊錫	耐熱疲勞	217-220°C	φ1.0mm	Sn,Ag,Cu 96.5-3.0-0.5	約 4.3m

SD-48,SF-A 系列 JP. PAT. No. 3027441 U.S. PAT. No. 5527628