

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



产品: DP110 (半透明)

规格: 48.5ml

类型: 环氧树脂

比例: 1:1

近似达到操作时间: 20分钟

操作时间: 10分钟

胶水粘度: 50000cps

剪切强度: (2500/2500/200)psi

剥离强度: 20piw

工作温度: -55°C~121°C



产品: 3M DP110 (灰色)

规格: 48.5ml

类型: 环氧树脂

比例: 1:1

近似达到操作时间: 20分钟

操作时间: 10分钟

胶水粘度: 55000cps

剪切强度: (2700/3500/250)psi

剥离强度: 20piw

工作温度: -55°C~121°C

使用方法

1 使用胶量少时，手动混合

使用胶水时,将瓶盖逆时针旋转90度向上拔即可打开,挤在瓶盖或者光滑表面,上混合均匀即可使用。建议混合1-2分钟。

2 需要较多量胶水是，配合混合管使用

如用量较多时建议配合混合管使用，将混合管对上胶水瓶口,顺时针旋转90度即可装上使用,注意刚开始挤出几滴不要直接使用。注意挤出的胶水就已经均匀混合,可直接挤在粘接表面使用。

3 大量用胶时,配合胶枪使用

将胶水均匀涂在粘接表面,固定直至粘合。



远离儿童



注意通风



小心使用



小心眼睛