

瞬間強力接著劑 Super Glue

耐高溫系列

特徵 | 規格 | 性狀 | 引張剪斷強度 | 包裝

耐高溫系列之瞬間強力接著劑，最適合用在高溫、高濕的環境中，例如：一般工業中的鑽孔馬達、喇叭、電爐、烤箱…等；汽車工業中的汽車引擎蓋、防水條飾條、過濾器…等及電子工業中的磁碟驅動器、高速精密馬達、電路板…等。



特徵

1. 快速接著：數秒鐘內堅固接著。
2. 無揮發性：無溶劑，無毒性。
3. 操作簡易：單液型接著，常溫硬化。
4. 接著強度：優良強度，耐高溫。
5. 外觀完美：透明無色，低白霧。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格

- D-3** 高黏度，中速接著，耐衝擊型，耐高溫，適用於塑膠，橡膠，金屬等。
- D-4** 高黏度，中等速度，耐衝擊型，耐高溫。
- D-6** 膠狀，中等速度，耐衝擊型，耐高溫，多孔材質接著。

性狀

規格	D-3	D-4	D-6
接著速度(sec) (ABS / ABS)	30-40	30-40	40-50
保存性(month/25°C)	6	6	10
黏度 (cps)	800-1000	500-800	Gel
主要成份	α - Cyanoacrylate Monomer 90.7% Polyethyl Ethylacrylate 6.0% Dimethyl Sebacate 3.3%		

溶解性	ACETONE , MEK
比重	1.08 - 1.10
外觀	無色透明液體
閃點(°C)	90

引張剪斷強度

25°C 養生 48 小時

規格： D-3 D-4 D-6

鋼： 186 185 185

銅： 185 190 185

鋁：

PVC： 50* *

ABS： 70* *

【 * 記號為材質破裂】

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

包裝

20 公克 PE 瓶一盒 (20g 30 支)

50 公克 PE 瓶一盒 (50g 30 支)