



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DB5071 厭氧膠為高強度、中粘度厭氧膠，適用於M36以下螺紋固持和密封。

DB5071 厭氧膠的技術性能與樂泰 LT271 相當。

一、主要技術指標

- 1、外觀:紅色液體
- 2、粘度(23°C): 400~800 mPa·s
- 3、定位時間(23°C): ≤30 min
- 4、完全固化: 24h
- 5、破壞扭矩: ≥18 N·m
- 6、平均拆卸扭矩: ≥20 N·m
- 7、工作溫度: -55~150°C
- 8、儲存期:一年(25°C以下)

二、使用方法

先用紗布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶劑清洗粘接面 2 次，以去除油污，然後塗膠在粘接面上，應適當使膠接面進行相對運動，以保證膠層均勻，不漏膠。擦去餘膠，30 分鐘初步定位，24 小時後，可達到最大粘接強度。

三、注意事項

使用時，不要使瓶滴頭接觸金屬面，以避免金屬離子影響瓶內餘膠的貯存期。

四、包裝、儲存、運輸

包裝：每支 50ml

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

儲存：本產品密封、避光、放置於陰涼通風處。

運輸：本產品在運輸裝卸過程中應避免碰撞、重壓，防止日光直曬。