勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

产品介绍

1、道康宁1200底漆是将促进硅酮胶粘着的反应物质稀释于溶剂中的一个溶液型产品，它接触到空气会被风干。

2、道康宁1200度漆能促进特定的单组份硅酮（SILCONE）密封胶与如三合板、砖石和金属等建筑材料的附着力。

产品参数

产品信息

产品品牌	产品型号
道康宁DOW	1200OS
产品颜色	产地
半透明	美国
温度范围	保质期
-45°C~200°C	12个月

产品规格

500ML/罐

使用方法

1.彻底清洁左右表面上的灰尘、污渍、焦油、油迹和其他碎片。用研磨清洗剂或者金属刷清除金属表面的铁锈和水垢。石制表面用金属刷或者用压缩空气清除灰尘。
2.用含有类似IPA（丙酮）、石脑油、植物油精、二甲苯、甲苯或者MEK的工业溶剂的抹布来彻底清洁干净脱脂的表面。
3．将DOW CORNING1200底涂剂浸渍、刷涂或喷涂到干净干燥的基材表面。对于粗糙或者多孔的基材表面，推荐覆盖率大约400FT2/GAL（9.8M2/L）。在平整的金属表面，覆盖率可能达到800FT2/GAL（19.6M2/L）。
4.让底涂剂干燥反应至少15分钟。精确的时间要根据外界温度、湿度和基材的多孔率来考虑。
5．直接使用有机硅釉材或者是建筑密封胶。

注意

道康宁1200底漆若直接与眼睛接触，可能会造成灼伤。使用时必须小心防范，以免伤害眼睛。万一以外溅泼到眼睛，立即用清水冲洗，送医救治。避免底漆长时间或一再的与皮肤接触。接触后可能会造成皮肤轻微过敏。皮肤长时间沾染或暴露数日后可能造成皮肤轻微灼伤。如果不小心沾到皮肤时，尽快用水冲洗患处。
道康宁1200底漆含有挥发性溶剂，使用时避免接近高热、火花与火源。应在有良好通风设备下使用。避免长时间吸入该底漆挥发性的气体。

储存

1、道康宁1200底漆具有道康宁公司交货后12个月保存有效期，为保持其最佳效能，请存放在32°C（90°F）以下的环境。

2、当不使用时，瓶盖必须完全密封。底漆遇到水气会产生水解反应，长时间暴露在水气下会减低甚至破坏其功能。