勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

道康宁 734

Flowable silicone adhesive sealant

流动硅酮密封胶

产品特点

- 单组分粘合剂/密封剂。
- 暴露于空气中的湿气时在室温下固化。
- 流动和自流平，易于施胶。
- 固化成坚韧，柔软的橡胶。
- 快速的表干时间。
- 对许多基材具有良好的附着力。
- 从-65°C（-85°F）到+180°C（+356°F）性能稳定。
- 优异的介电性能。
- 符合MIL-A-46106。

产品参数

产品名称：有机硅密封胶-可流动型

品牌：DOWSIL/陶熙　　颜色：透明/白色

比重：1.03g/cm^3　　组份：单组份

型号：734　　容量：300mL

流动状态：可流动　　固化方式：湿气

粘度：45000mPa·s　　硬度(shoreA)：27A

拉伸强度：217.6PSI　　保质期：24个月

施工长度：5mm宽度 施工长度10m左右

易碎点	-65 摄氏度
颜色	清澈的, 白色
绝缘强度	431.8 伏/密耳
耗散因数(介质损耗角)（100Hz）	0.00034
耗散因数(介质损耗角)（100kHz）	0.00019
硬度—A	27 邵氏硬度 A
动态粘滞度	45000 厘泊
延长	315 %
可流动	
非挥发成分	95 %
25摄氏度的密度	1.03
表干时间-50%相对湿度	NULL 分钟
撕裂强度	17.1 磅每英寸
拉伸强度	217.6 磅/平方英寸
体积电阻系数	1e+015 欧姆-厘米