

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

K-1668

商品参数信息

品牌 卡夫特Kafuter	保质期 24个月 (15°C-28°C温间保存)
净含量 85g/支	外观 黄色膏体
耐温 ≤105°C	使用方法 表面清洁，涂胶粘合，待室 温固化
固化时间 20分钟初步固化，12小时完全固化	
用途 黄胶.适合电子、电器产品中元器件的定位和固定	
注意事项 本品含有易燃溶剂，使用及贮存远离火源，工作 场所保持良好通风。	

175mm



45mm

165mm



85g

K-1668

细节显品质

颜色展示



出胶细腻不流淌，固化凝胶高光泽。

K-1668

TDS技术说明

具有良好的电器绝缘性、高粘度、不拉丝使用方便

一般特性

主成分	氯丁橡胶
颜色	黄色
固含量	60±5%
粘度	40000~45000cps
稀释剂	甲苯
储存时间	6个月

粘接特性

剥离强度N/25

单位：剪切强度N/25*12.5mm

	100°C24H	24H	72H	168H	240H
剪切强度	223CF	289CF	312CF	328CF	307CF
剥离强度	135CF	127CF	141CF	154CF	153CF

CF=粘着剂的内聚破坏

各温度的剥离强度（20°C 70%RH 放置72H测试）

-30°C	0°C	20°C	60°C
98CF	119CF	141CF	79CF

耐压强度测试

老化条件	20℃放置72H100℃烘干2H	老化后
100℃ 500H	AC8.9KV	AC9.3KV
60℃ 90%RH 500H	AC8.9KV	AC8.3KV
-40℃ 3H 100℃ 3H 10次	AC8.9KV	AC9.1KV

耐压强度测试

体积电阻 (Ω.cm)	100℃24H 固化	老化后	老化条件
	2.7×10^{16}	1.2×10^{17}	100℃ 500H
	3.8×10^{14}	1.0×10^{15}	60℃ 90%RH500H
	2.8×10^{16}	9.8×10^{16}	-40℃3H 100℃ 3H 10次
表面电阻 (Ω)	100℃24H 固化	老化后	老化条件
	3.83×10^{12}	5.7×10^{12}	100℃ 500H
	2.13×10^{12}	4.6×10^{12}	60℃ 90%RH 500H
	2.47×10^{12}	7.7×10^{12}	-40℃ 3H 100℃ 3H 10次