

KONTAKT POSITIV SP-20 感光漆劑



特性：

紫藍色噴劑，不揮發，低流動性，乾燥時間短。

產品說明：

P-20 為一感光抗蝕劑，可應用於製作電路板。

使用範圍：

- ◆ 石英、金屬、玻璃等材質電路基板。
- ◆ 實驗室樣品使用。

備註：

- ◆ 噴塗距離約 20 公分，覆蓋最均勻。
- ◆ 操作溫度不得高於 180°C，以噴塗 P-20 但未進行曝光之之產品最多可存放 4 星期(環境溫度 25°C)。

規格：

200ml/1L

技術資料：

- ◆ 噴罐
- 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
- 噴塗面積： $1\text{ m}^2/200\text{ ml}$
- 噴塗厚度： $6\sim 8\ \mu\text{m}$ 。
- 固化深度： $6\sim 8\ \mu\text{m}$
- UV 波長： $340\text{-}420\text{ nm}$ (UV-A)
- 輻射量： $100\text{mJ}/\text{cm}^2$ (2~3 分鐘時間)
- 蝕刻溶液： FeCl_3 (400g/L)水溶液
- 清洗液：
 - 1) KONTAKT SK-10 助焊劑，PC 電路板無鉛製程使用。
 - 2) KONTAKT PCC 印刷電路板清潔劑，一般製程皆可使用。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)