

# 卡夫特 0271 膠水 螺絲膠 卡夫特 k-271 螺絲膠 厭氧膠



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## K-0271 高強度螺紋鎖固密封劑

### 產品簡介

**K-0271** 是一種單組份、中粘度、高強度厭氧型螺紋鎖固密封劑。

本品使用在兩個緊密配合的金屬表面間，並與空氣隔絕時固化。可用

手工工具拆除

### 產品應用

避免螺紋緊固件的鬆動和滲漏。用於 **M36** 以下螺紋緊固件的永久鎖固與密封，防止螺紋銹蝕。

### 典型用途：

雙頭螺柱擰入端鎖固（如氣缸頭雙頭螺栓）

### 產品性質

基料化學成份 ..... 甲基丙烯酸酯

顏色 ..... 紅色粘稠液體

粘度 (mpa.s) ..... 300~800

比重 .....1.05  
閃點(°C).....> 108  
最大填充間隙 (mm ) .....0.13  
室溫下固化時間 (min ) ..... 《20

#### 固化後性能

室溫下全固時間 (hr ) .....24  
破壞力矩 (N .m ) ..... 《 20  
平均拆卸力矩 (N .m ) ..... 《 20  
工作溫度 (°C ) .....-54 ~149

#### 使用說明

- ① 被塗表面應清洗乾淨、乾燥並無油脂。
- ② 將螺栓塗足夠的膠液來填滿所有的嚙合螺紋，本品在 0.05 mm 以下的薄膠層工作效果最佳。
- ③ 對於特大尺寸的螺紋,間隙較大會影響到產品的固化速度和強度。本產品會減輕裝配產生的磨擦力（扭矩張力比）。在需把螺紋緊固到臨界值的應用場合，需事先確定好這個比值。

#### 使用注意事項

本品不宜在塑膠件上使用；為避免污染原膠液，請勿將已倒出的膠液倒回原包裝。

## 安全注意事項

本品含有甲基丙烯酸酯，對皮膚和眼睛有刺激作用。若皮膚接觸到，應立即用清水清洗；若觸及眼睛，應立即用清水沖洗並到醫院治療。

## 貯存條件

在 15 ~ 28 °C 的溫度範圍內陰涼、乾燥處密閉保存，保存期可長達 12 個月