


勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

# 乐泰272螺纹锁固胶

LOCTITE 272 THREADLOCKER



温度范围



固化速度



粘度强度



应用 **螺纹锁固** 强度 **高强度**

用途 **用于汽缸头双头螺纹锁固**

规格 **50ML** 颜色 **橙红色**

优点 **可快速固化**



特殊瓶口设计  
严密无泄漏

特殊说明：由于胶水为厌氧胶，为防止胶水固化  
瓶身容量本身大于50ml，以方便保存

### 详细参数

粘度(mPas): 4,000/5,000  
平均拆卸力矩(N.m): 25  
平均破坏力矩(N.m): 23  
全固(钢 25°C): 24H  
温度范围: -54°C~230°C  
包装: 50ml (10支/盒 10盒/箱)  
保质期: 24个月  
推荐促进剂: 7649/7471

### 产品特点

本产品在隔绝空气的条件下，在两个紧密配合的金属间固化。  
并且可防止由于受到冲击和震动而导致的松动和泄露。



## 应用领域

LOCTITE 272适用于锁固和密封螺纹紧固件。建议用于直径1.5"以下的螺栓。

## 产品展示

### 正面展示



### 背面展示



## 使用方法



① 先将要粘接的物品清洗干净



② 在需要固定的零件上点胶



③ 点胶完毕后，将零件迅速装配好



④ 使用结束，将胶水密封保存

## 注意事项

- ① 本品不宜在纯氧或富氧环境中使用，不能作为氟气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
- ② 使用前用水性清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与本产品的兼容性。在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响本产品的固化和性能。
- ③ 本产品理想贮存条件是在8~28℃(46-82°F) 温度范围内的阴凉干燥处，如果本产品贮存温在8~18℃的条件将会更理想。为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)