

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品参数

研发的系列产品可加快制造过程，降低成本，提高品质，并提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案。



PRODUCT PARAMETER

E-120HP 双组分环氧粘合剂 规格50ML



| | |
|-------|--|
| 产品类型： | 延长的操作时间，极好的抗剥离能力和耐冲击力 |
| 粘度： | 30000MPA.S |
| 温度范围： | -55/150° C |
| 固化速度： | 24小时 |
| 经典用途 | <p>LOCTIE® E-120HP是一种透明、双组分、高粘度、工业级环氧树脂胶粘剂。该混合物在室温下固化，形成坚韧的胶层，具有极好的抗剥离能力和耐冲击力。当完全固化时，环氧树脂可提供优秀的耐热冲击性、卓越的机械和电气性能，并可暴露在各种溶剂和化学品中。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 极好的抗剥离能力和耐冲击力■ 延长的操作时间■ 适用于要求高冲击强度和高剥离强度的低应力、一般工业应用■ 粘接不同材料，包括铝、钢、其他金属以及各种塑料和陶瓷 |

E-60HP 双组分环氧粘合剂 规格50ML



| | |
|-------|---------------------------------|
| 产品类型： | 韧性、中等粘度、室温固化、工业级环氧胶粘剂，具有较长的操作时间 |
| 粘度： | 45000 MPA.S |
| 温度范围： | -55/120° C |
| 固化速度： | 24小时 |

经典用途

LOCTIE® E-60HP是一种韧性、中等粘度、室温固化、工业级环氧胶粘剂，具有较长的工作寿命。混合后可形成坚韧的胶层，具有很高的耐剥离和剪切强度。完全固化的环氧树脂耐多种化学品和溶剂，是一款卓越的电绝缘产品。用来满足工业设计的制造中各种不同的要求。使用胶水粘接的过程就是用胶黏剂长久，牢固地连接相同或者不相同的材料，胶黏剂通过表面接触的方式构建起两个材料之间的桥梁。

- 可粘接多种塑料与金属
- 具有卓越的粘接强度
- 适合于一般的工业用途
- 卓越的电绝缘产品
- 具有很高的耐剥离和剪切强度
- 耐多种化学品和溶剂

E-30 CL 双组分环氧粘合剂 规格50ML



| | |
|----------|---|
| 产品类型： | 无色透明美化外观，低粘度适合灌封应用，工业级环氧树脂胶粘剂 |
| 粘 度： | 10000 MPA.S |
| 温 度 范 围： | -55/120° C |
| 固 化 速 度： | 24小时 |
| 经典用途 | <p>LOCTIE® E-30CL是一种干净、双组分、低粘度、工业级环氧树脂胶粘剂。它在室温下固化，只有小幅收缩，形成超干净的胶粘剂胶层，具有极好的耐冲击性。它能抗各种化学品和溶剂，可粘接大多数材料，包括玻璃、光纤、陶瓷、金属和许多硬质塑料。用在要求光学清晰度和卓越的结构、机械、电气绝缘性能的粘接、小型灌封、锚固和层压应用中</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在室温下固化，只有小幅收缩，形成超干净的胶粘剂胶层 ■ 在广泛的温度范围内具有极好的尺寸稳定性 ■ 极好的耐冲击性 |

E-20HP 双组分环氧粘合剂 规格50ML



| | |
|----------|--|
| 产品类型： | 用作粘接建筑应用的干混凝土或石灰石的胶粘剂，为各种塑料和金属提供极好的粘接强度。 |
| 粘 度： | 24000-34000 MPA.S |
| 温 度 范 围： | -55/120° C |
| 固 化 速 度： | 24小时 |
| 经典用途 | <p>LOCTIE® E-20HP是一种透明、双组分、增韧、中等粘度的工业级环氧树脂胶粘剂，具有中等操作时间。该混合物在室温下形成坚韧的胶层，具有高抗剥离能力和高剪切强度。它能耐广泛的化学品和溶剂，是优秀的电绝缘体。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 为各种塑料和金属提供极好的粘接强度 ■ 用作粘接建筑应用的干混凝土或石灰石的胶粘剂 ■ 用于通用工业组装的理想产品 |