

SMT 富士貼片點膠-NE8800K  
重量：40G  
用途：紅膠黏接電子元器件

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

#### 詳細說明：

本品系 SMT 專用的單組份熱固化環氧樹脂膠粘劑，具有

1. 貯存穩定，使用方便
2. 快速固化，強度好
3. 觸變性好，電氣絕緣性能好…等特點。

本品主要用於片狀電阻、電容、IC 晶片的貼裝工藝，適用於點膠和刮膠。

#### 特徵：

- ①、容許低溫度硬化；
- ②、儘管超高速塗敷，微少量塗敷仍可保持沒有拉絲，塌陷的穩定形狀；
- ③、對於各種表明粘著零件，都可獲得安定的粘著強度；
- ④、儲存安定性能優良；
- ⑤、具有高耐熱性和優良的電氣特性；
- ⑥、也可用於印刷。

#### 硬化條件：

建議硬化條件是基板表面溫度達到 150℃ 以後 60 秒，達到 150℃ 後 100 秒；

硬化溫度越高、而且硬化時間越長，越可獲得高度著強度；

依裝著於基板的零件大小，及裝著位置的不同，實際附加於接著劑的溫度會變化，因此需要找出最適合的硬化條件。

#### 使用方法：

為使接著劑的特性發揮最大效果，請務必放置冰箱（2℃~10℃）保存；

從冰箱取出使用時，請等到接著劑溫度完全恢復至室溫後才可使用；

如果在點膠管加入柱塞就可使點膠量更安定；

因防止發生拉絲的關係最適合的點膠設定溫度是 30℃~38℃；

從圓柱筒填充於膠管時，請使用本公司專用自動填充機，以防止氣泡滲透；

對於點膠管的洗滌可使用 DBE 或醋酸乙脂。

