



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

試驗項目	處理條件	結果
貫穿一分鐘 耐電壓(KV/mm)	C-90/20/65	OK 15
沿層耐電壓(KV)	0-0.5/90	OK 10
絕緣/常態(Ω)	C-90/20/65	$10^{13}$ - $10^{14}$
體積抵抗(L-cm)	C C-90/20/65	$10^{15}$
表面抵抗率(Ω)	C-90/20/65	$10^{15}$
彎曲強度/面垂直 (kgf/mm <sup>2</sup> )	A	40-50
壓縮/面垂直 (kgf/mm <sup>2</sup> )	A	50-55
強度/面平行 (kgf/mm <sup>2</sup> )	A	35-40
硬度(IDR-R)	A	118-120
衝擊度	A	50-60
耐熱性	A	200°C
吸水率	E-24/50-D 24/23	0.1-1.0