

BB-2050 嫌氣性封著劑



主 成份：合成樹脂  
 外 觀：紅色、透明色  
 耐溫 度：-40°C~150°C  
 粘 度：1000±20CPS  
 主要用途：用於機械組力公母配合之金屬零件，如齒輪、轉動子、軸承、套管以及螺牙固定...等。  
 鬆脫扭矩：230~345(kg-cm)  
 摩擦扭矩：285~400(kg-cm)  
 容 量：50g、200g、1kg

說明：

厭氣性喉管密封劑由最新發展之單液自硬化型固定密封劑，將溶劑擠在管路的前幾牙，組合後，再用管子鉗扭緊，快速而且容易密封金屬零件，旋塞管路接頭。比傳統的止洩帶更方便、更快速，而且更經濟。與炭氫化合物（汽油、柴油等）酸、鹼、溶劑、瓦斯及蒸汽不起化學作用。

使用時無方向性，固化後可永久密封，防止工業災害。

避免管牙生鏽、腐蝕、可耐久、無毒性、無殘餘物，是油壓、氣壓、滑油、蒸汽及冷凍系統之最理想密封劑。

特點：

- BB-2050：高強度，適用1"以下細牙雙頭螺管、栓之永久結合，可節省人力，可防止管路震動鬆弛，生鏽及腐蝕。可用於冷卻、冷氣系統、易腐蝕機器、汽壓、油壓、彎管閥之管路。
- BB-2051：低粘度，滲透連接型，適用於已連接好，須預先校正，無法預先上膠，或複雜機件不須拆開，因毛細現象保證完全滲透、密封、固定及填補砂孔。
- BB-2052：高強度，高粘度，適用1"以上粗牙雙頭螺管、栓，取代焊接，具極高之抗剪力，負重強度及抗震動，防止管路栓之震動鬆動。

種類與特性表：

產品編號	顏色	黏度 (CPS)	鬆脫扭矩 (kg-cm)	摩擦扭矩 (kg-cm)	填補間隙 (m/m)	固化時間(室溫)		適用溫度範圍(°C)
						固定	完全固化	
BB2050	紅	550	230~345	285~400	0.20	15分鐘	3小時	-55°C~+150°C
BB2051	綠	150	115~300	200~240	0.10	15分鐘	3小時	-55°C~+150°C
BB2052	紅	7000	285~400	230~285	0.25	30分鐘	24小時	-55°C~+150°C

- 方便而且經濟
- 無揮發性，不會燃燒
- 無殘渣，不會堵塞過濾器
- 管路接頭不會鏽蝕
- 效果良好，持久
- 不會收縮及分解
- 受振動不會鬆弛 組合時有潤滑作用

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)