

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw



Dow Corning Sanitary & Tile Sealant

道康寧廚浴用矽膠

中性防霉衛浴用
100%Silicone
300 ml(315 g) / 1支
24支 / 箱

產品編號 及顏色

透明 DCSC

白 DCSW

象牙 DCSIV

* 顏色僅供參考，
正確色澤請以實物為準。

特 色

- 容易使用——單一成份，不必混合。
- 具有抗防氣候、震盪、水份、臭氣及極度高低溫的卓越性能。
- 耐用可靠——硫化填縫劑在攝氏-60度至200度的氣溫下保持膠狀，不會撕裂、破裂、變乾或變碎。
- 任何氣溫下都能擠出一年四季都能使用。
- 能使用於一般建築材料。
- 多種顏色可供選擇使用。

用 途

- 道康寧廚浴用矽膠是一種具有多種用途的專業用填縫膠，尤其適用於潮濕地區如廚房、浴室及洗衣間。
- 道康寧廚浴用矽膠能黏附於多氣孔及無氣孔的材質，包括玻璃搪瓷、瓷磚、人造大理石、花崗岩、玻璃、鋁及鋼。

包 裝

300克(半透明)或420克(有顏色)/支， 24支/箱；
能配合一般的施工槍。

限 制

- 不可用於結構性玻璃裝配 及魚缸組裝。
 - 不適用於長期浸水或用來封埋在地下的接口，這些地方具有過度摩擦與物理破壞現象。
- 在下列情況也不宜使用：
- 所有滲出油脂、可塑劑或溶劑的物質如飽和木質及油底鋼板縫。
 - 即將塗漆的表面。
 - 與食物有直接接觸的表面。本矽膠尚未經過美國聯邦與藥品管理局之試驗，以證實是否合乎標準。

(這些資料不能當做製作規格)

供應品一在攝氏25度及濕度50%的情況下試驗。

| | |
|----------------------|-----|
| 流瀉或下跌..... | 無 |
| 表皮形成 (分鐘) | 6 |
| 施工時間 (分鐘) | 10 |
| 在攝氏25度下硫化 (天數) | 1-2 |

▶ 典型特色

硫化後一在攝氏25度及濕度50%的情況下，施工之後七天。

| | |
|------------------|---------|
| 硬度，撐柱A (點) | 22 |
| 抗位張力，MPa..... | 1.2 |
| 溫度穩定性 (攝氏) | -60至200 |
| 位移能力 (%) | +/-20 |

▶ 使用量 連結

▶ 保存期限

儲存於攝氏27度以下，未經開封的原裝填縫劑，可自生產日起存放12個月，並儘量於瓶口標示的有效期限內使用。