

# UL 1371

# 铁氟龙电线

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 技术资料 TECHNICAL DATA

额定电压: 300V

温度范围: -100°C ~ +105°C

外径容差: ±0.10mm

试验电压: 1500V

导体: 裸铜、镀锡铜线

绝缘体: TFE or FEP 铁氟龙

颜色: 白-兰-红-黑-棕-黄-绿-黄绿-透明



适用范围: 适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感等引出连接线

导体 / Conductor		绝缘体 / Insulator			电气特性 Electrical Characteristic		包装 / Packing
线号 AWG	导体构造 Conductor construction NO. × φmm	直径 Diameter mm	绝缘厚度 Insulator Thick mm	完成外径 Over Diameter mm	导体电阻 Realst. max Cuc, c 20°C ohm/km	允载电流 Permissible ampacity 20°C-AMR	米 / 卷 Mt/coils
30	1×0.25	0.25	0.14	0.53	347.00	0.66	610
28	1×0.31	0.31	0.14	0.59	218.00	1.05	610
26	7×0.15	0.46	0.14	0.74	145.65	1.61	305
	19×0.10	0.50	0.14	0.78	145.65	1.61	305
24	7×0.20	0.61	0.14	0.89	85.90	2.57	305
	19×0.12	0.60	0.14	0.88	85.90	2.57	305
22	7×0.25	0.76	0.14	1.04	54.30	4.36	305
	19×0.15	0.76	0.14	1.04	54.30	4.36	305
20	7×0.31	0.95	0.14	1.23	34.60	6.94	305
	19×0.19	0.96	0.14	1.24	34.60	6.94	305
18	7×0.39	1.19	0.20	1.59	21.80	11.01	305
	19×0.235	1.18	0.20	1.58	21.80	11.01	305
16	7×0.50	1.53	0.20	1.93	13.50	17.52	305
	19×0.30	1.51	0.20	1.91	13.50	17.52	305

16	$7 \times 0.50$	1.53	0.20	1.93	13.50	17.52	305
	$19 \times 0.30$	1.51	0.20	1.91	13.50	17.52	305
14	$19 \times 0.37$	1.86	0.35	2.56	8.45	27.84	200
12	$19 \times 0.46$	2.32	0.35	3.02	5.31	44.20	100
10	$37 \times 0.43$	3.02	0.35	3.72	3.343	70.38	100