

產品名稱:1330/1331 鐵氟龍耐高溫電綫



說明:

◎額定電壓：600V。

◎1330 額定溫度：-80~+200℃；

◎1331 額定溫度：-80~+150℃；

◎導體使用鍍錫銅或裸銅 30~10AWG (0.05~5.3mm²)的單支或多支絞綫;

◎絕緣使用 FEP 鐵氟龍塑膠, 顏色有: 紅、藍、黑、白、黃、綠、棕、灰、橙、透明等

◎具有優良熱穩定和機械耐磨電絕緣性能, 可抗強酸強鹼、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數高、低烟無鹵、不老化。

應用：

廣泛應用於航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀錶、家用電器、變壓器及電機引出綫。

1330/1331 鐵氟龍電綫技術參數

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

线号	导体规格		电线 完成直径	平均 绝缘厚度	最小 绝缘厚度	20℃导体 最大电阻	包装 (m/coil)	
	截面积	支数/直径						
26	0.13	7/0.16	1.50	≥0.51	≥0.46	153	2000 (610)	
		1/0.404	1.45			95.8		
24	0.22	7/0.20	1.65			95.8		60.7
		1/0.511	1.57					
22	0.33	19/0.15	1.80			60.7		
		7/0.254	1.80					
		1/0.65	1.72					
20	0.52	19/0.19	2.00			38.1		1000 (305)
		7/0.32	2.00					
		1/0.82	1.90					
18	0.81	19/0.235	2.25			23.9		
		7/0.40	2.25					
		1/1.02	2.12					
17	1.02	19/0.265	2.38			18.9		500
		1/1.15	2.23					
16	1.31	19/0.30	2.57			15.0		500
14	2.08	19/0.375	2.97	9.42				
12	3.31	19/0.48	3.52	≥0.51	≥0.46	5.88	(152.5)	
11	4.10	37/0.375	3.85			4.66		
10	5.30	37/0.43	4.20			3.69		

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)