




1. 甲醛的检测结果 (单位: mg/kg)

检测方法 参照 GB 18582-2008 进行测定。

测试项目	MDL	限量值	结果
甲醛	5	≤100	15

备注: (1) 1mg/kg=1ppm=0.0001%
(2) MDL=方法检出限
(3) 来样未密封
(4) 样品测试蜡部分

2. 八大重金属的检测结果 (单位: mg/kg)

检测方法 参照 GB 6675.4-2014, 采用 ICP-OES 进行测定。

元素	MDL	结果
可溶性铅 (Pb)	5	ND
可溶性锑 (Sb)	5	ND
可溶性砷 (As)	5	ND
可溶性钡 (Ba)	10	64
可溶性镉 (Cd)	5	ND
可溶性铬 (Cr)	5	ND
可溶性汞 (Hg)	5	ND
可溶性硒 (Se)	5	ND

备注: (1) 1mg/kg=1ppm=0.0001%
(2) MDL=方法检出限
(3) ND=未检出 (<MDL)
(4) 样品测试蜡部分

3. 可迁移性荧光剂定性的检测结果

检测方法 参照 GB/T 27741-2011 进行测定。

测试项目	结果
可迁移性荧光增白剂	无荧光增白剂

备注: 样品测试蜡部分

4.1 最大限量要求 (见 C.3)

玩具材料中可迁移元素的含量应符合表 1 规定的最大限量要求。当第 1 章所规定的玩具和玩具部件按第 7 章~第 9 章进行玩具材料的测试,玩具和玩具部分中可迁移元素的测试结果的校正值应符合表 1 中的最大限量的规定。

表 1 玩具材料中可迁移元素的最大限量要求

玩具材料	元素/(mg/kg 玩具材料)							
	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
造型黏土	60	25	250	50	25	90	25	500
其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料)	60	25	1 000	75	60	90	60	500

注: 指画颜料特定元素的迁移见特定要求标准。

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)